

1. Tellija	1.1 firma nimi	
2. Ehitise asukoht	2.1 Linn	Tallinn
	2.2 tänav, maja nr.	
3. Materjalid	3.1 Kandvad konstruktsioonid (raudbetoon, kergbetoon paneelid, silikaatkivi, puit, vm)	Silikaat
4. Aluspind	4.1 Aluspinna kirjeldus	
	Maja sokli tasanduskrohviks on lubitsementkrohv, mis on kaetud värviga. Tasanduskrohv on kohati aluspinnast lahti, kiht on pude ja kahjustustega.	
5. Soovitused	5.1 Fassaad - Ettevalmistus Kogu soklil eemaldada mehaaniliselt kõik lahtised ja mittenakkuvad kihid ja lahtine ning pude tasanduskrohv. Lahtine ja pude krohvikihht fassaadilt eemaldada kuni tugeva, kandva aluspinnani. Lahtise krohvi kohtade leidmiseks tuleb terve fassaad üle kontrollida. Kohtad, kus esines vetikaid ja samblikke, katta enne mistahes edasist töötlust vetikaid ja samblikke tõrjuva biotsiidilahusega Capatox. Lahusel lasta mõjuda vähemalt 6 tundi, lahust ei ole vaja fassaadilt maha pesta. Emaldada sademevee äravoolusüsteemid ning süsteemi kinnitused, samuti veeplekid. Veeplekid vahetatakse renoveerimistöode käigus välja, seinast või karnisist 3 cm eenduvate korrektelt paigaldatud plekkide vastu. Capatect Soojusisolatsiooni liitsüsteem (SILS) fail: ct40-18.dxf	

	5.2 Fassaad – saneerimine	
	Enne suuremaid tasanduskrohvi ja täitekrohvi töid krunditakse kogu värvist ja krohvis tuhastatud pind silikaat immutuskrundiga “Sylirtol Konzentrat 111” (lahjendada puhta veega 2:1) mis vähendab aluspinna imavust, tagab korraliku nakke täitekrohviga ning tagab täitekrohvi korrektse kuivamisrežiimi. Avatud alad ja suuremad pinnasest üleval pool asuvad ebatasasused tasandada olemasoleva tasanduskrohvi pinnani kerge ning elastse lubitsementkrohviga Capatect UniversalPutz . Krohvikihi paksus ühe paigaldamiskorraga võib olla kuni 25mm. Vajadusel kanda pinnale täiendav tasanduskrohvi kiht. Toote eripäraks on klassikalise lubitsementördiga võrreldes ligi 30% väiksem kaal tänu mineraalsele kergtäiteainele ning elastsus tänu lisatud fiiberkiule ja plastifikaatoritele. Krohv on eriti hea nakkevõimega ning kuivab kiirelt ka paksu kihi korral. Täpsemad töötlemise juhised toote tehnilise info lehest (vt lisad).	
	5.3 Fassaad – Fassaadipinna tasandamine ja krohvipinda läbivate pragude armeerimine. Fassaadi viimistlemine Kui soklil on teostatud kõik eeltöö, võib edasi liikuda olemas oleva krohvikihi renoveerimiseni. Täpsemalt konkreetsetest lahendustest: Pärast tasanduskrohvi kuivamist, paigaldada vajalikud nurgaprofiilid Capatect Gewebe Eckschutz ja kõikidele avatäidetele 2 dimensioonilist liikuvust lubavad aknaliite profiilid Capatect Anputzleiste Mini Flex ning armeerida kogu fassaadi pind märg-märjale meetodil, kasutades selleks pritsmeveekindlat ArmaReno Sockel spetsiaalpahtlit. Pahtlikihi sisse uputada vastavalt nõuetele vertikaalsete paanidega ning 10cm ülekattega paigaldades klaaskiud armeerimisvõrk CT Gewebe 650/11. Peale armeerimiskihti kanda pinnale täiendav viimistluskiht ArmaReno Sockel spetsiaalpahtlit . Viimistluskiht tuleb kuivamise käigus vilthõõrutiga ühtlase tulemuse saavutamiseks üle viltida, ehk märglihvida. Peale armeerimis- ja tasanduspahtli kuivamist, kogu pind katta võimalikke ebatasasusi ning struktuuri ühtlustava silikoonvahevärviga Minera Universal, mis on toonitud viimistluskihiga samasse või sarnasesse tooni. Viimistluskihis katta kogu fassaad projektis ette antud tooni toonitud isepuhastuva silikoonvärviga Amphisilan Plus CCC.	
6. Koostaja	Nimi	
	Amet	
	kontakt	
	E kiri	